GRISARD BITUMEN AG
Auhafenstrasse 872
CH-4132 Muttenz
Tel. 061 638 44 02
Bitumen@grisard.ch
www.grisard.ch

Handelsname: Bitumen VJ 500

Strassenbaubitumen

Produkteigenschaften	Prüfverfahren	Anforderung EN 12591:2009 SN 670 202 NA Strassenbaubitumen 500/650 (CH)	
Anlieferungszustand		**min**	**max**
Penetration bei 15°C (1/10 mm)	EN 1426	140	260
Dynamische Viskosität bei 60°C (Pa*s)	EN 12596	7	
Kinematische Viskosität bei 135°C (mm^2*s^{-1})	EN 12595	65	
Brechpunkt nach Fraass (°C)	EN 12593		-18
Löslichkeit (%)	EN 12592	99.0	
Flammpunkt (°C)	EN ISO 2592	180	
Nach thermischer Beanspruchung	**EN 12607-1**		
Massenänderung (%)			1.5

Weitereführende Angaben zum Produkt

Anwendung:

Für Beläge mit hohem Recyclinganteil.

Beläge:

Zur Verwendung für z.B. AC T, AC F

Recycling:

Audrücklich geeignet zur Herstellung von Mischgut unter Einsatz von Recyclingmaterial zur Kompensation des gealterten Recyclingbitumens.

Handhabung:

Lagertemperatur 130-140°c

Tiefe Lagertemperaturen begünstigen die Lagerstabilität von Bitumen. Um Oxidation vorzubeugen, empfiehlt es sich, bei längerer Lagerdauer die Lagertemperaturen auf max. 130°C abzusenken.
Je tiefer die Mischtemperatur und Mischzeit, desto geringer die Oxydation des Mischgutes
Trotz seiner Lagerstabilität ist ein kurzes Umwälzen des Bindemittels vor Gebrauch empfehlenswert.